210002349119

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

检 验 检 测 报 告

报告编号:FH226-220278

样品名称 强化木地板

型号规格 1215mm×197mm×11mm

委托单位 菲林格尔家居科技股份有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心

210002349119

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**FH226-220278

委托编号：FH22-220282　　

委托单位	菲林格尔家居科技股份有限公司	**联系方式**	15221253448
单位地址	上海市奉贤区林海公路7001号	**委托日期**	2022年08月11日
样品名称	强化木地板	**样品编号**	FH22-220282-01
生产单位	菲林格尔家居科技股份有限公司	**生产日期**	--
型号规格	1215mm×197mm×11mm	**批　　号**	--
样品数量	9片	**代表数量**	--
商　　标	--	**到样日期**	2022年08月11日
样品状态	外观无异常		
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验日期	2022年08月16日~2022年08月19日	**签发日期**	2022年08月29日
检验地点	上海市金流路892号		
检验结论	经检验，本样品燃烧性能的检验结果符合GB 8624-2012中铺地材料B_1(C-s1)级难燃材料（制品）的技术要求。检验结果见第2页。 检验机构（盖章）		
备　　注	/		

批准：　姚玉梅　　审核：　刘文逸　　编制：　庄靖

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**FH226-220278

委托编号：FH22-220282　　

检测结果汇总						
序号	**检测项目**		**标准值**	**检测结果**	**检测方法**	**单项判定**
1	**临界热辐射通量CHF，kW/㎡**		≥4.5	4.8	GB/T 11785-2005	合格
2	**可燃性**	**点火时间15s，20s内焰尖高度，mm**	≤150	＜150	GB/T 8626-2007	合格
3	**铺地材料产烟量，%×min**		≤750	170	GB/T 11785-2005	合格
说　　明	试验结果只与特定的试验条件下试样的性能有关；试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。					

（本报告内容结束）

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584　　

声　　明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。

2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。

3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。

4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。

5、送样检验结果仅对来样负责。