Vöhringer
菲林格尔

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4977

菲林格尔家居科技股份有限公司实验室

检 测 报 告

委托单位：物流部

样品名称：臻品之选系列 FM105　　批号：C073180009

样品型号规格：2400*186*18 mm

样品数量：10 片

样品接收日期：2024-01-17

委托单编号：WTD202401006

检测地点：菲林格尔家居科技股份有限公司实验室

检测日期：2024-01-18 至 2024-01-20

检测要求：1、外观质量；2、尺寸偏差；3、含水率；4、漆膜附着力；5、表面耐磨；6、漆膜硬度。

检测依据：GB / T 15036.1-2018、GB / T 15036.2-2018

检测结果：详见下页

检测结论：该样品本次检测合格

备注：

*****待续*****

检验单位（章）

检验：　　审核：　　批准：

This report is only valid with inspecting seal and signatures of the persons who are responsible for the test .The report is invalid if altered. We are only responsible for the supplied samples in case of commission test. Duplicates are invalid without inspecting seals restamped in red. Disagreement with this report, if any, should be offered to the laboratory within 15days since receiving the report.

7001 Linhai Road,Fengxian District,Shanghai
上海市奉贤区林海公路 7001 号
Tel:021-57109188-298
Fax:021-57109188-530

菲林格尔家居科技股份有限公司实验室

检 测 报 告

编号：FSJC-2024-0021CSM　　日期：2024 年 01 月 20 日　页码 2 of 3

检测结果：

序号	检验项目			单位	技术要求（合格品）	检验结果	单项判定
1	外观质量	（1）死结	最大单个长径	mm	表面：应修补，直径≤10mm，地板长度≤760mm，≤2个，地板长度＞760mm，≤5 个；背面： 应修补，不限尺寸或数量	无	合格
		（2）活节	最大单个长径	mm	表面：直径≤50mm，个数不限；背面：不限	无	合格
		（3）蛀孔	最大单个长度	mm	表面：应修补，直径≤2mm，地板长度≤760mm，≤5个，地板长度＞760mm，≤10 个；背面：应修补，直径≤3mm，个数≤15 个	无	合格
		（4）腐朽		——	表面：不得有；背面：初腐且面积≤20%不剥落，也不能捻成粉末	无	合格
		（5）树脂囊	最大单个长度	mm	表面：长度≤10mmm，宽度≤2mm，≤2 个；背面：不限	无	合格
		（6）髓斑		——	表面：不限；背面：不限	无	合格
		（7）缺棱		%	表面：不得有；背面：长度≤地板长度的 30%，宽度≤地板宽度的 20%	无	合格
		（8）表面裂纹		——	表面：应修补，裂长≤地板的 20%，宽度≤1.0mm，条数≤3 条；背面：应修补，裂长≤长度的 20%，裂宽≤2.0mm，条数≤3 条	无	合格
		（9）加工波纹		——	表面：不明显；背面：不限	无	合格
		（10）漆膜划痕		——	表面：不明显	无	合格
		（11）漆膜鼓泡		——	表面：不得有	无	合格
		（12）漆膜上针孔		——	表面：直径≤0.5mm，个数≤3 个	无	合格
		（13）漏漆		——	表面：不得有	无	合格
		（14）漆膜皱皮		——	表面：不得有	无	合格
		（15）漆膜粒子		——	表面：长度≤760mm，≤3 个，长度＞760mm，≤5 个	无	合格
		（16）榫舌缺损		%	表面：残损长度≤地板长度的 15%，且残榫宽度不超过榫舌宽度的 1/3；背面：残损长度≤地板长度的 15%，且残榫宽度不超过榫舌宽度的 1/3	无	合格

This report is only valid with inspecting seal and signatures of the persons who are responsible for the test .The report is invalid if altered. We are only responsible for the supplied samples in case of commission test. Duplicates are invalid without inspecting seals restamped in red. Disagreement with this report, if any, should be offered to the laboratory within 15days since receiving the report.

菲林格尔家居科技股份有限公司实验室

检 测 报 告

编号：FSJC-2024-0021CSM　　日期：2024 年 01 月 20 日　页码 3 of 3

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	尺寸偏差	（1）厚度偏差	mm	$\lvert t_{公称}-t_{平均}\rvert \leqslant 0.3$，$\lvert t_{max}-t_{min}\rvert \leqslant 0.4$	0.3/0.2	合格
		（2）面层净长偏差	mm	$\lvert L_{公称}-L_{m}\rvert \leqslant 1.0$	0	合格
		（3）面层净宽偏差	mm	$\lvert W_{公称}-W_{平均}\rvert \leqslant 0.5$，$\lvert W_{max}-W_{min}\rvert \leqslant 0.3$	0.2/0.1	合格
		（4）翘曲度 宽度方向	%	宽度方向翘曲度≤0.20%	0	合格
		（4）翘曲度 长度方向	%	宽度方向翘曲度≤1.00%	0.12	合格
		（5）拼装离缝	mm	最大值≤0.30	0.14	合格
		（6）拼装高度差	mm	最大值≤0.20	0.15	合格
3	含水率		%	6.0≤含水率≤我国各使用地区的木材平衡含水率（上海 14.8）	9.9	合格
				同一批地板试样间 Wmax-Wmin≤3.0	0.9	合格
				同一板内 Wmax-Wmin≤2.5	0.6	合格
4	漆膜附着力		——	漆膜沿割痕有断续或连续剥落	割痕交叉处有少量断续剥落	合格
5	表面耐磨		g/100r	合格品：≤0.12，且漆膜未磨透	0.08 且漆膜未磨透	合格
6	漆膜硬度		——	≥H	2H	合格

This report is only valid with inspecting seal and signatures of the persons who are responsible for the test .The report is invalid if altered. We are only responsible for the supplied samples in case of commission test. Duplicates are invalid without inspecting seals restamped in red. Disagreement with this report, if any, should be offered to the laboratory within 15days since receiving the report.